

Aquateinte® 2K



B650

EIGENSCHAFTEN

Direkt überdeckbar
mit jedem
Wasserlack

Alle Farbtöne
mischbar

EINSATZBEREICHE

Ideal für Parkett und
große Flächen

Nur für den
Innenbereich

VERWENDUNGSZWECK UND BESCHREIBUNG

- AQUATEINTE® 2K ist eine 2-komponentige Polyurethan-Beize auf Wasserbasis.
- Durch ihre sehr einfache Anwendung und die Intensität der Farbtöne, ist sie ideal geeignet zum Beizen von großen Flächen, insbesondere für Parkettböden.
- AQUATEINTE® 2K ist geeignet für Parkett, Holzböden, Treppen, Täfelungen, Möbel und Holzverkleidungen aus allen Holzarten. Bei seltenen Holzarten Rücksprache mit dem Vertrieb notwendig.
- In 9 Farbtönen erhältlich: Eiche-hell, eiche-mittel, eiche-rustikal, jatoba, wenge, teak, ipé, schwarz und farblos.
- Alle Farbtöne sind miteinander mischbar.
- Verkaufseinheit: 4 x 1L.
2 x 5L.

VORBEREITUNG DER FLÄCHE

- AQUATEINTE® 2K wird auf das unbehandelte, saubere Holz aufgetragen, das frei von Wachs-, Lack-, Versiegelungs- und Farbspuren usw. ist.
- PARKETT: Für den Grundschliff werden Parkett, Holzböden und -treppen sorgfältig abgeschliffen (kein Abbeizen oder Entwachsen), damit sie einwandfrei sauber sind und keine Spuren von Reinigungsmittel, Fett, Wachs, Bohnerwachs, Polish oder Leinöl (oder anderen speziellen Ölen) aufweisen. Keine Reinigungsmittel, Aufheller oder Parketreiniger verwenden (Einzelheiten zum Abschleifen finden Sie im ANHANG* auf Seite 2).
- TÄFELUNGEN UND MÖBEL: Das Holz muss gesund, sauber und trocken sein und darf keine Spuren von alten Lacken, Lasuren, Farben, Wachsen oder Ölen aufweisen. Neues Holz wird durch Abschleifen vorbereitet, damit die Oberfläche möglichst glatt wird. Altes Holz abschleifen oder abbeizen. Sorgfältig entstauben.

VERARBEITUNG UND ANWENDUNG

Mischung

- Vor Gebrauch die Kanister gut schütteln.
- Die Mischung der AQUATEINTE® 2K erfolgt kurz vor dem Gebrauch.
- Die Komponente A (AQUATEINTE® 2K) im Verhältnis 10: 1 mit der Komponente B (Härter) homogen mischen.
- **WICHTIG:** Die Mischung sehr stark schütteln.
- Die Mischung sollte innerhalb von 2 Stunden verarbeitet werden, denn sie wird danach immer zähflüssiger und somit unbrauchbar.
- Grundsätzlich ist keine Verdünnung notwendig, es sei denn, dass ein nicht so intensiver Farbton gewünscht wird. In diesem Fall kann man mit AQUATEINTE® 2K farblos verdünnen.
- Nur in gut belüfteten Räumen verwenden. Pflanzen und Aquarien müssen aus den Bereichen, in denen das Produkt aufgetragen wird, entfernt werden. Für die Verwendung mit der Spritzpistole, ist das Produkt nicht geeignet. Hier vorzugsweise die HOLZBEIZE BLANCHON (B65/B66) verwenden.
- Hinweis: Bei empfindlichen Furnieren oder Holzarten sollte vorab ein Test an einer wenig sichtbaren Stelle durchgeführt werden.

Anwendung

- AQUATEINTE® 2K wird in dünner, regelmäßiger Schicht mit einer kurzhaarigen Rolle, einer Bürste oder einem Flächenstreicher einheitlich aufgetragen. Dabei immer in Richtung des Verlaufs der Holzmaserung arbeiten, ohne das Produkt zu "ziehen". Beim Ausgleichen (nach ca. 10 Minuten möglich) den Übergang vorsichtig und mit wenig AQUATEINTE® 2K nacharbeiten.
- **WICHTIG:** Gleich nach dem Auftragen die Schichtdicke der AQUATEINTE® 2K mit einer Einscheibenmaschine, versehen mit einem weißen oder beige Pad, ausgleichen. Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn die einzelnen Zonen des Bodens nacheinander bearbeitet werden. Nach der Durchführung dieses schnellen Ausgleichens kann die gesamte Fläche mit einer Einscheibenmaschine, versehen mit einem weißen Pad, poliert werden. Für die Ecken und schwer zugänglichen Bereiche ein sauberes, weißes Baumwolltuch verwenden. Die AQUATEINTE® 2K lässt sich einfach und ohne "Rubbeffekt" bearbeiten, bis eine homogene, einheitliche Fläche entsteht.
- Durch einen speziellen Fixierer in der Produktformel, kann AQUATEINTE® 2K direkt mit einer Grundierung oder einem Parkettlack auf Wasserbasis überstrichen werden.
- Traditionelles Finish: Nach 6-stündiger Trocknung mit Versiegelung, Lack, Öl, Hartwachsöl oder Wachs überstreichen. Es kann vorher eine Grundierung aufgetragen werden.
In jedem Fall ist nach dem Auftragen der ersten Lackschicht ein sorgfältiger Zwischenschliff erforderlich (bei einem direkten Zwischenschliff auf der Holzbeize könnten Farbveränderungen verursacht werden).
- Für einen weniger intensiven Effekt: Die eingefärbte AQUATEINTE® 2K mit farbloser AQUATEINTE® 2K verdünnen, damit die Wasserunlöslichkeit und die einfache Polierbarkeit des Produkts nicht beeinträchtigt werden.
- Für einen intensiveren Effekt: Nach 6-stündiger Trocknung eine zweite Schicht auftragen.

Blanchon

Aquateinte® 2K

B650

Reinigung der Arbeitsgeräte

- Tragen Sie zum Umweltschutz bei:
 - Alle Arbeitsgeräte nach dem Auftragen sorgfältig mit sehr wenig Wasser in einem Behälter auswaschen und gut trocknen lassen. Das Wasser verdunsten lassen.
 - Der trockene Bodensatz mit dem Hausmüll entsorgen.
 - Den Behälter nach Gebrauch gut verschließen.
 - Produktreste dürfen nicht in den Abfluss entsorgt werden.

TROCKNUNG UND ÜBERSTREICHBARKEIT

Trocknung unter normalen Bedingungen (Raumtemperatur ca. 20°C, Luftfeuchtigkeit ca. 65%, gut belüftete Räume):

- Staubfrei: 30 Minuten
- Weiterbearbeitung: Nach frühestens ca. 6 Stunden
- **Hinweis:** Während des Trocknens keine Metallgegenstände (Werkzeuge) im Kontakt mit dem gebeizten Holz lassen.

VERBRAUCH

- Ca. 12 bis 15 qm pro Liter und Schicht.

LAGERUNG

- Nach Gebrauch den Behälter sorgfältig verschließen.
- Lagerung des Produkts in trockenen, kühlen und gut belüfteten Räumen, bei mindestens 5° C Raumtemperatur.
- Weitere Angaben finden Sie im DIN-Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt (erhältlich auch auf www.blumor.de).

TECHNISCHE DATEN

ZWECKBESTIMMUNG	HOLZBEIZE FÜR PARKETT UND HOLZ VOR VERSIEGELUNG
KLASSIFIZIERUNG AFNOR	Komp. A: Familie 1, Klasse 7b2 Komp. B: Familie 1, Klasse 6a
DICHTE Komp. A	1 (bei 20°C, nach NFT 30020)
VISKOSITÄT	Komp. A: < 50 Zentipoise (BROOKFIELD) Komp. B: 300 Zentipoise (BROOKFIELD)
VORGESCHRIEBENE INFORMATIONEN	Bitte dem entsprechenden DIN-Sicherheitsdatenblatt entnehmen. Dieses Blatt können Sie bei uns anfordern oder auf unserer Internetseite www.blumor.de , in der Rubrik EG Sicherheitsdatenblätter, ansehen.
MISCHUNG UND KATALYSE	10 Volumen AQUATEINTE® 2K (Komp. A) + 1 Volum AQUATEINTE® 2K HÄRTER (Komp. B)
ÜBERSTREICHBARKEIT	Unter normalen Bedingungen nach frühestens ca. 6 Stunden.

*ANHANG: ABSCHLEIFEN EINES PARKETTES MIT DER MASCHINE:

- Ausführung: Mit einer Parkett-Schleifmaschine, einer Randschleifmaschine für die Ränder und einem Schleifstahl für die Ecken.
- Die Parkett-Schleifmaschine wird in der Richtung des Lichts oder - wenn möglich - noch besser in Richtung des Holzes verwendet.
- In regelmäßigen Bewegungen vorgehen, um die gesamte Fläche auf identische Weise zu behandeln.
- 1. Schleifvorgang: Grobe Körnung, um das Parkett bloßzulegen und glattzuschleifen.
- 2. Schleifvorgang: Mittlere Körnung zum Ausgleichen der Fläche.
- 3. Schleifvorgang: Feine Körnung für das Oberflächenfinish.
- Dann die Ränder des Raums bearbeiten (Randschleifmaschine und Schleifstahl).
- Durch Schleifen mit einer Einscheibemaschine, versehen mit einem 120er Schleifgitter, wird die Vorbereitung der Oberfläche abgeschlossen, insbesondere bei Parketten mit wechselnden Richtungen: Mosaik, Fischgrät, Würfel, Flechtmuster, usw.
- Mit einem kraftvollen Staubsauger die zu versiegelnde Fläche sowie Sockelleisten, Fensterbretter und Heizkörper sorgfältig entstauben.

Gültig ab: 02.02.2009.

Die obengenannten Verarbeitungshinweise, sind als unverbindliche Empfehlungen zu beachten.

Sie basieren auf unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis und sollen die Arbeit des Verwenders erleichtern und fördern. Wegen der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in der Praxis, können aus diesen Empfehlungen keinerlei Gewährleistungs- und Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren alle vorher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit.

BLUMOR LACKE GmbH
Kossmannstraße 19, D-66119 Saarbrücken
Tel.: 0681/ 8579 404, Fax: 0681/ 8579 405
www.blumor.de



Für Handwerker, die Wert auf Qualität legen