

# B2001

B2001 Seidenmatt - B2001M Matt



## EIGENSCHAFTEN

Umweltfreundlich



Schnelle Trocknung



Verändert den natürlichen Holzfarbton nicht



Gute Füllkraft und Abriebfestigkeit



Überstreichbar nach ca. 1/2 Stunde

## ZWECKBESTIMMUNG

Für alle Holzarten (europäisch und exotisch)



Anwendbar auf Grundierung: PRIM'SEALER, PRIM'GOLD®

## VERWENDUNGSZWECK UND BESCHREIBUNG

- B2001 ist ein einkomponentiger PU-Acryl-Wasserlack.
- B2001 verändert nicht den natürlichen Holzfarbton.
- B2001 ist auf Grundlage von hochwertigen Harzen hergestellt.
- B2001 ist für alle neuverlegten Parkette, besonders im Wohnbereich und für Sanierungen von alten Holzböden sowohl für europäische als auch für die üblichen exotischen Hölzer geeignet. Bei seltenen Hölzern Rücksprache mit dem Vertrieb notwendig.
- Angrenzende Räume können während der Versiegelung weiterhin genutzt werden.
- Verkaufseinheit: 6 x 1L.  
2 x 5L.

## VORBEREITUNG DES PARKETTBODENS

- Auf dem neuen oder alten Parkettboden muss zuerst ein Grundschliff vorgenommen werden (Körnung 24-36). Danach erfolgt ein zusätzlicher Schliff (Körnung 50-60). Anschliessend wird der Parkettboden mit HOLZKITTLÖSUNG oder PRO FILLER® ausgekittet, und als letztes erfolgt ein Feinschliff (Körnung 100-120).
- Der Parkettboden muss völlig sauber und trocken sein (die Feuchtigkeit darf max. 10% betragen) und muss ebenso frei von Wachsspuren oder anderen Verschmutzungen sein.
- **WICHTIG:** Bei Fussbodenheizung und Renovation, ist eine Grundierung sehr zu empfehlen.

### Schädlingsbekämpfungsmittel

- Es sind nur Produkte, die von BLANCHON geprüft sind, anzuwenden.

### Holzbeize

- Das Parkett kann mit HOLZBEIZE BLANCHON, AQUATEINTE® 2K oder ANTIK-VEREDELER gebeizt werden. Bei Anwendung von HOLZBEIZE BLANCHON oder ANTIK-VEREDELER müssen diese vor der Versiegelung mit B2001 mit einer Schicht lösemittelhaltiger Grundierung fixiert werden. Bei Anwendung von hellen Beiztönen, ist auf das "Anfeuern" des Holzes durch die Grundierung zu achten (gleichzeitig Veränderung des Beiz-Tons!). Nur mit einer Rolle auftragen. Danach erfolgt eine Versiegelung in 2 Schichten mit einem Zwischenschliff vor der letzten Lackschicht.

### Grundierung

- Es besteht die Möglichkeit, PRIM'SEALER oder PRIM'GOLD® vor der Versiegelung aufzutragen.

## VERARBEITUNG UND ANWENDUNG

- Vor Gebrauch den Kanister gut schütteln.
- B2001 ist gebrauchsfertig, es ist keine Verdünnung notwendig.

### Anwendung

- Die Raumtemperatur im Bodenbereich sollte beim Anwenden zwischen 12°C und 25°C liegen. Die Luftfeuchtigkeit darf 85% nicht übersteigen, die Holzfeuchte sollte nicht mehr als 10% betragen. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.
- B2001 wird in 2 oder 3 Schichten mit einer LANGHAARIGEN ROLLE (M12) satt aufgetragen.
- Wenn ohne Grundierung gearbeitet wird, ist es möglich, den Lack ebenfalls mit einem rostfreien Spachtel aufzutragen (2 x Kreuzgang).
- Auf Buche oder Ahorn ist das Spachteln jedoch zu vermeiden (Spachtelschläge durch Gerbstoffe des Holzes).
- Ein Zwischenschliff, ist vor der Endversiegelung zu empfehlen.
- Die Trocknung zwischen zwei Schichten sollte nie länger als 24 Stunden betragen, sonst ist ein Zwischenschliff vor der weiteren Bearbeitung erforderlich.
- Bei Wärme muss auf das schnelle Austrocknen geachtet werden, da bei hohen Lufttemperaturen die Aushärtungszeit günstig beeinflusst werden kann.

**Blanchon**

# B2001

## B2001 Seidenmatt - B2001M Matt

### Reinigung der Arbeitsgeräte

- So schützen wir die Umwelt:
  - Nach dem Auftragen, alle Arbeitsgeräte mit sehr wenig Wasser in einem Behälter auswaschen und gut trocknen lassen.
  - Das Wasser verdunsten lassen.
  - Den trockenen Bodensatz mit dem Hausmüll entsorgen.
  - Das Produkt nach Gebrauch gut verschließen.
  - Den leeren Kanister entsprechend entsorgen.
  - Produktreste dürfen nicht in den Abfluss entsorgt werden.

### TROCKNUNG, AUSHÄRTUNG UND NUTZUNG

- Zur optimalen Trocknung für ausreichend Sauerstoffzufuhr sorgen. (Fenster öffnen)
- Staubfrei: Ca. 20 Minuten.
- Weiterverarbeitung (Anschleifen oder zusätzliche Schicht): 2 bis 3 Stunden unter normalen Bedingungen.
- Zwischen zwei Schichten darf die Trocknung 12 Stunden nicht überschreiten.
- Vorsichtig begehbar nach ca. 24 Stunden.
- Endgültige Aushärtung: 8 bis 10 Tage.
- Es ist darauf zu achten, dass in den ersten Tagen einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden (z.B. das Parkett nicht mit Folie abdecken und Teppich nicht vor Ablauf von 10 Tagen auslegen).

### VERBRAUCH

- Ca. 10-12 qm pro Liter und Schicht.

### LAGERUNG

- Nach Gebrauch den Behälter sorgfältig verschliessen.
- Lagerung des Produkts in trockenen, kühlen und gut belüfteten Räumen, bei mindestens 5°C Raumtemperatur.
- B2001 ist nicht brennbar.
- Vor Frost und Hitze schützen (auch auf dem Transport!).

### PFLEGE

- Detailangaben zum speziell abgestimmten BLANCHON-Pflegesystem finden Sie in unserer separaten "Pflegeanweisung für versiegelte Böden" (Download unter [www.blumor.de](http://www.blumor.de)).

### RENOVIERUNG

- Vor jeder Renovierung einer alten Versiegelung mit B2001, muss das Holz vollständig abgeschliffen werden (s. Abschnitt VORBEREITUNG DES PARKETTBOSENS).
- Vor Renovierung von Fertigparkett zwingend Rücksprache mit dem Vertrieb notwendig.

### TECHNISCHE DATEN

ZWECKBESTIMMUNG	Versiegelung für Parkett- und Holzböden
HARZTYP	Polyurethan Acryl auf Wasserbasis
KLASSIFIZIERUNG AFNOR	Familie 1, Klasse 2b
DICHTE	1.02 (bei 20°C, nach NFT 30020)
VISKOSITÄT	150 Zentipoise (BROOKFIELD T3)
VORGESCHRIEBENE INFORMATIONEN	Bitte dem entsprechenden EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen. Dieses Blatt können Sie bei uns anfordern oder auf unserer Internetseite <a href="http://www.blumor.de">www.blumor.de</a> , in der Rubrik EG-Sicherheitsdatenblätter, ansehen.
EINKOMPONENTIG	Gebrauchsfertig
FLUIDITÄT	35 sec. (nach NFT 30014 CA Nr. 4 bei 20°C)
SCHLEIF- UND ÜBERSTREICHBARKEIT	Nach ca. 2 bis 3 Stunden, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit
ABRIEBFESTIGKEIT (Taber)	Gewichtsverlust 50 mg, Schleifstein CS 10, 1000 Umdrehungen, 1 kg
STOSSFESTIGKEIT	30 cm (Dorn 400 gr. nach NFT 30039)
KRAZFESTIGKEIT	Stift 7 H
CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT	Pflanzliches Öl, Alkohol 40°, Wasser, Kaffee, Tee, Tinte: keine Beeinträchtigung (Test nach 20 Tagen Trocknung, nach NFT 30053) Salmiakhaltige Produkte vermeiden!

Gültig ab: 02.02.2009.

Die obengenannten Verarbeitungshinweise sind als unverbindliche Empfehlungen zu beachten.

Sie basieren auf unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis und sollen die Arbeit des Verwenders erleichtern und fördern.

Wegen der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in der Praxis, können aus diesen Empfehlungen keinerlei Gewährleistung und Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren alle vorher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit.

BLUMOR LACKE GmbH  
Kossmannstraße 19, D-66119 Saarbrücken  
Tel.: 0681/ 8579 404, Fax: 0681/ 8579 405  
[www.blumor.de](http://www.blumor.de)



Für Handwerker, die Wert auf Qualität legen