

Holzkittlösung

B61



EIGENSCHAFTEN

Spachtelsystem



Schnelltrocknend



Hohes Haftungsvermögen



Ausserordentlich gut schleifbar

VERWENDUNGSZWECK UND BESCHREIBUNG

- HOLZKITTLÖSUNG, lösemittelhaltig, ist ein Bindemittel für Parkett und Korkböden speziell zum Auskitten von beim Verlegen entstandenen Fugen oder Spalten.
- HOLZKITTLÖSUNG besitzt ein hohes Haftungsvermögen, trocknet und härtet schnell.
- Farblos.
- Verkaufseinheit: 6 x 1L.
2 x 5L.
1 x 10L.

VORBEREITUNG DES PARKETTBODENS

- Den Kanister vor Gebrauch gut schütteln.
- Es ist keine Verdünnung notwendig.

Anwendung

- Der Parkettboden muss völlig sauber und trocken (die Feuchtigkeit darf max. 10% betragen) und muss ebenso frei von Wachsspuren oder anderen Verschmutzungen sein.
- Die Raumtemperatur im Bodenbereich darf beim Auftragen nicht unter 12°C liegen.
- Auf dem neuen oder alten Parkettboden muss zuerst ein Grundschliff vorgenommen werden (Körnung 24-36). Danach erfolgt ein zusätzlicher Schliff (Körnung 50-60). Anschließend wird der Parkettboden mit HOLZKITTLÖSUNG ausgekittet.
- Je nachdem wie die Konsistenz der Kittmasse gewünscht wird, sollte das Schleifmehl des vorherigen Schleifens (Körnung 100-120) bedarfsgerecht mit der HOLZKITTLÖSUNG vermischt werden. Die Kittmasse dann mit einem Spachtel auftragen, wobei große Risse in 2 Arbeitsgängen bearbeitet werden sollten.
- Als letztes erfolgt ein Feinschliff (Körnung 100-120).
- Falls der Boden gebeizt werden soll, muss der Feinschliff besonders sorgfältig durchgeführt werden.
- Für ein Beizen ist die BLANCHON HOLZBEIZE zu empfehlen.
- Pflanzen, Aquarien und Haustiere müssen vor den beim Auftragen entstehenden Gerüchen geschützt werden.

Reinigung der Arbeitsgeräte

- Die Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit FD VERDÜNNER reinigen.
- Rückstände dürfen auf keinen Fall in den Abfluss entsorgt werden.

TROCKNUNG

- Staubfrei: Ca. 5 bis 10 Minuten.
- Weiterverarbeitung (Abschleifen oder zusätzliche Schicht): 15-30 Minuten unter normalen Bedingungen.

VERBRAUCH

- Entsprechend der zu verkittenden Fugen und dem Mischungsverhältnis des Schleifmehls mit der HOLZKITTLÖSUNG.

Holzkittlösung

B61

LAGERUNG

- Nach Gebrauch den Behälter sorgfältig verschliessen.
- Das Produkt ist brennbar.
- Lagerung des Produkts in trockenen, kühlen und gut belüfteten Räumen bei mindestens 5°C Raumtemperatur. Es muss von jeglicher Hitzequelle oder Entzündungsgefahr ferngehalten werden.
- In den Lagerräumen, bei der Anwendung oder bei jeglichem anderen Kontakt ist Rauchen verboten.
- Das Produkt ist nicht frostempfindlich.

TECHNISCHE DATEN

ZWECKBESTIMMUNG	Bindemittel zum Kitten
HARZTYP	Synthetisch
KLASSIFIZIERUNG AFNOR	Familie 1, Klasse 5a
DICHTE	0.835 (bei 20°C, nach NFT 30020)
VISKOSITÄT	650 Zentipoise
VORGESCHRIEBENE INFORMATIONEN	Bitte dem entsprechenden EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen. Dieses Blatt können Sie bei uns anfordern oder auf unserer Internetseite www.blumor.de , in der Rubrik EG-Sicherheitsdatenblätter, ansehen.
EINKOMPONENTIG	Mischung mit Schleifmehl
HALTBARKEIT DER MISCHUNG	Nur kurzzeitig
WEITERVERARBEITUNG	Nach 15-30 Minuten, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Gültig ab: 02.02.2009.

Die obengenannten Verarbeitungshinweise sind als unverbindliche Empfehlungen zu beachten.

Sie basieren auf unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis und sollen die Arbeit des Verwenders erleichtern und fördern.

Wegen der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in der Praxis, können aus diesen Empfehlungen keinerlei Gewährleistung und Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren alle vorher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit.