

Poly-Primer

B813



EIGENSCHAFTEN

Einkomponentig



Trocknet in 1 Stunde



Erhält die natürliche Farbe des Holzes



Ausgezeichnete Haftung

ZWECKBESTIMMUNG

Für alle Holzarten
(europäisch
und exotisch)



Anwendbar vor
Versiegelung
POLYSOLID®



Auch vor
Wachsbehandlung
verwendbar

VERWENDUNGSZWECK UND BESCHREIBUNG

- POLY-PRIMER ist ein einkomponentiger Porenfüller für Parkettböden.
- POLY-PRIMER ist vor dem Versiegeln mit POLYSOLID® anzuwenden.
- POLY-PRIMER ist schnelltrocknend und deshalb zeitsparend.
- Seine gute Füllkraft und seine gute Haftung sind die Basis für eine hervorragende Polyurethan-Versiegelung.
- POLY-PRIMER kann auch vor einer Wachsbehandlung als Grundierung eingesetzt werden.
- POLY-PRIMER kann auf jede Holzart aufgetragen werden. Bei Exoten-Hölzern, Rücksprache mit dem Vertrieb notwendig.
- Verkaufseinheit: 1 x 10L.

VORBEREITUNG DES PARKETTBODENS

- Auf dem neuen oder alten Parkettboden muss zuerst ein Grundschliff vorgenommen werden (Körnung 24-36). Danach erfolgt ein zusätzlicher Schliff (Körnung 50-60). Anschliessend wird der Parkettboden mit HOLZKITTLÖSUNG oder PRO FILLER® ausgekittet, als letztes erfolgt ein Feinschliff (Körnung 100-120).
- Der Parkettboden muss völlig sauber und trocken (die Feuchtigkeit darf max. 10% betragen) und muss ebenso frei von Wachsspuren oder anderen Verschmutzungen sein.
- **WICHTIG:** Bei Fussbodenheizung und Renovation, ist eine Grundierung sehr zu empfehlen.

Schädlingsbekämpfungsmittel

- Es sind nur Produkte, die von BLANCHON geprüft sind, anzuwenden.

Holzbeize

- Das Parkett kann mit HOLZBEIZE BLANCHON, AQUATEINTE® 2K oder ANTIK-VEREDELER gebeizt werden. Bei Anwendung von HOLZBEIZE BLANCHON oder ANTIK-VEREDELER können diese vor dem Versiegeln mit einer Schicht POLY-PRIMER fixiert werden. Bei Anwendung von hellen Beiztönen, ist auf das "Anfeuern" des Holzes durch die Grundierung zu achten (gleichzeitige Veränderung des Beiz-Tons!). Nur mit einer Rolle auftragen. Danach erfolgt eine Versiegelung in 2 Schichten mit einem Zwischenschliff vor der letzten Lackschicht.

VERARBEITUNG UND ANWENDUNG

- Vor Gebrauch den Kanister gut schütteln.
- POLY-PRIMER sollte nicht verdünnt werden.

Anwendung

- POLY-PRIMER sollte nicht bei sehr kaltem oder feuchtem Wetter angewendet werden.
- Die Raumtemperatur im Bodenbereich darf beim Auftragen nicht unter 12°C liegen.
- Die Luftfeuchtigkeit darf 85% nicht übersteigen, die Holzfeuchte sollte nicht mehr als 10% betragen.
- POLY-PRIMER wird mit einer KURZHAARIGEN ROLLE (M01) 1x aufgetragen. Von einem Überarbeiten und Spachteln wird abgeraten (sehr schnelle Trocknung).
- POLY-PRIMER wird in einer Schicht aufgetragen. Diese ist in ca. 60 Minuten trocken.
- Es ist darauf zu achten, dass vor dem Versiegeln oder Wachsen ein Zeitlimit von 10 bis 12 Stunden nicht überschritten wird. Nach Ablauf dieser Zeit ist ein Zwischenschliff erforderlich.
- Pflanzen, Aquarien und Haustiere müssen vor den beim Auftragen entstehenden Gerüchen geschützt werden.

Blanchon

Poly-Primer

B813

Reinigung der Arbeitsgeräte

- Die Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit FD VERDÜNNER reinigen.
- Rückstände dürfen nicht in den Abfluss entsorgt werden.

TROCKNUNG

- Staubfrei: Ca. 20 Minuten.
- Weiterverarbeitung: Nach ca. 60 bis 90 Minuten.
- Nach 12 Stunden ist ein Zwischenschliff erforderlich.

VERBRAUCH

- Ca. 10 qm pro Liter und Schicht.

LAGERUNG

- Nach Gebrauch den Behälter sorgfältig verschliessen.
- Lagerung des Produkts in trockenen, kühlen und gut belüfteten Räumen.
- POLY-PRIMER ist entflammbar.
- Vor Hitze schützen.
- Bei Anwendung nicht Rauchen.
- Nicht frostempfindlich.

TECHNISCHE DATEN

ZWECKBESTIMMUNG	Grundierung für Polyurethan -Versiegelungen
HARZTYP	Synthetisch
KLASSIFIZIERUNG AFNOR	Familie 1, Klasse 5b/7
DICHTE	0,87 (bei 20°C, nach NFT 30020)
VORGESCHRIEBENE INFORMATIONEN	Bitte dem entsprechenden EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen. Dieses Blatt können Sie bei uns anfordern oder auf unserer Internetseite, www.blumor.de , in der Rubrik EG-Sicherheitsdatenblätter, ansehen.
FLUIDITÄT	25 Sekunden. (nach NFT 30014 CA Nr. 4 bei 20°C)
SCHLEIF- UND ÜBERSTREICHBARKEIT	Ca. 60 bis 90 Minuten je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit
HAFTUNG	Sehr gut auf vorbereitetem Parkettboden.

Gültig ab: 02.02.2009.

Die obengenannten Verarbeitungshinweise sind als unverbindliche Empfehlungen zu beachten.

Sie basieren auf unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis und sollen die Arbeit des Verwenders erleichtern und fördern.

Wegen der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in der Praxis, können aus diesen Empfehlungen keinerlei Gewährleistung und

Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren alle vorher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit.