

Prim'Gold®

B84



EIGENSCHAFTEN

Geruchsarm



Feuert das Holz an



Kann nur gerollt werden



Gebrauchsfertig

ZWECKBESTIMMUNG

Verleiht Parkettböden einen warmen Holzton



Anwendbar vor allen BLANCHON-Wasserlacken

BESCHREIBUNG

- PRIM'GOLD® ist ein Porenfüller auf Wasserbasis für Parkett, der dem Holz einen warmen Ton verleiht.
- PRIM'GOLD® ist als Grundierung vor allen BLANCHON-Wasserlacken anwendbar.
- PRIM'GOLD® ist leicht anzuwenden, ist schnelltrocknend und zeitsparend.
- PRIM'GOLD® ist für alle Holzarten geeignet. (Bei Exoten-Hölzern Rücksprache mit dem Vertrieb notwendig).
- Verkaufseinheit: 10L.

VORBEREITUNG DES PARKETTBOSENS

- Auf dem neuen oder alten Parkettboden muss zuerst ein Grundschliff vorgenommen werden (Körnung 24-36). Danach erfolgt ein zusätzlicher Schliff (Körnung 50-60). Anschliessend wird der Parkettboden mit HOLZKITTLÖSUNG oder PRO FILLER ausgekittet, als letztes erfolgt ein Feinschliff (Körnung 100-120).
- Der Parkettboden muss völlig sauber und trocken (die Feuchtigkeit darf max. 10% betragen) und muss ebenso frei von Wachsspuren oder anderen Verschmutzungen sein.
- **WICHTIG:** Bei Fussbodenheizung und Renovation, ist eine Grundierung sehr zu empfehlen.

Schädlingsbekämpfungsmittel

- Es sind nur Produkte, die von BLANCHON geprüft sind, anzuwenden.

VERARBEITUNG UND ANWENDUNG

- Vor Gebrauch den Kanister gut schütteln.
- PRIM'GOLD® ist gebrauchsfertig, es ist keine Verdünnung notwendig.
- Die Raumtemperatur im Bodenbereich sollte beim Anwenden zwischen 12°C und 30°C liegen. Die Luftfeuchtigkeit darf 85% nicht übersteigen, die Holzfeuchtigkeit sollte nicht mehr als 10% betragen.
- PRIM'GOLD® wird in 1 Schicht mit einer KURZHAARIGEN ROLLE (M01) aufgetragen.
- PRIM'GOLD® kann nach ca. 1^{1/2} bis 2 Stunden Trocknung mit dem ausgewählten Wasserlack überdeckt werden.
- Ein Zwischenschliff erfolgt vor der letzten Versiegelung.
- Bei Wärme muss auf das schnelle Austrocknen geachtet werden, da bei hohen Lufttemperaturen die Trocknung positiv beeinflusst werden kann.

Reinigung der Arbeitsgeräte

- So schützen wir die Umwelt: • Nach dem Auftragen, alle Arbeitsgeräte mit sehr wenig Wasser in einem Behälter sorgfältig abspülen.
 - Gut trocknen lassen.
 - Das Wasser verdunsten lassen.
 - Den Bodensatz in den Mülleimer entsorgen.
 - Das Produkt nach Gebrauch gut verschließen.
 - Den leeren Kanister entsprechend entsorgen. Produktreste nicht ins Abwasser geben.

Blanchon

Prim'Gold®

B84

TROCKNUNG

- Staubfrei: Ca. 20-45 Minuten.
- Weiterverarbeitung: Ca. 1 bis 2 Stunden.
- PRIM'GOLD® muss innerhalb von 24 Stunden mit dem ausgewähltem Wasserlack überdeckt werden.

VERBRAUCH

- Ca. 10 qm pro Liter und Schicht.

LAGERUNG

- Nach Gebrauch den Behälter sorgfältig verschliessen.
- Lagerung des Produkts in trockenen, kühlen und gut belüfteten Räumen bei mindestens 5°C Raumtemperatur.
- Das Produkt ist nicht brennbar.
- Produkt vor Frost und Hitze schützen (auch auf dem Transport!).

TECHNISCHE DATEN

ZWECKBESTIMMUNG	Grundierung auf Wasserbasis für Parkett
HARZTYP	Acryl-Polyurethane
KLASSIFIZIERUNG AFNOR	Familie 1, Klasse 7b/2
DICHTE	1.03 (bei 20° C, nach NFT 30020)
VISKOSITÄT	Ca. 110 Zentipoise (BROOKFIELD T2).
VORGESCHRIEBENE INFORMATIONEN	Bitte dem entsprechen EG – Sicherheitsdatenblatt entnehmen. Dieses Blatt können Sie bei uns anfordern oder auf unserer Internetseite, www.blumor.de , in der Rubrik EG Sicherheitsdatenblätter, ansehen.
WEITERVERARBEITUNG	Beim Auftragen mit der Rolle, nach ca. 1 bis 2 Std. - je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
HAFTUNG	Sehr gut, auf vorbereiteten Untergründen

Gültig ab: 02.02.2009.

Die obengenannten Verarbeitungshinweise sind als unverbindliche Empfehlungen zu beachten.

Sie basieren auf unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis und sollen die Arbeit des Verwenders erleichtern und fördern.

Wegen der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in der Praxis, können aus diesen Empfehlungen keinerlei Gewährleistung und Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren alle vorher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit.

BLUMOR LACKE GmbH
Kossmannstraße 19, D-66119 Saarbrücken
Tel.: 0681/ 8579 404, Fax: 0681/ 8579 405
www.blumor.de



Für Handwerker, die Wert auf Qualität legen