

# Prim'Öl

## B860

SPEZIAL-GRUNDIERUNG ZUR VORBEREITUNG  
VON EXOTISCHEN HÖLZERN VOR DEM ÖLEN



### EIGENSCHAFTEN

Anwendbar speziell  
vor dem Ölen



Empfohlen  
auf fettigen Hölzern



Keine Trocknungs-  
verzögerungen



Schnelle Trocknung



Ändert den  
ursprünglichen  
Holzfarbton nicht



Nur für Innenbereich

### VERWENDUNGSZWECK UND BESCHREIBUNG

- PRIM'ÖL ist eine Grundierung auf Basis von synthetischen Harzen, besonders geeignet für die Vorbereitung von exotischen Hölzern vor dem Ölen.
- Die Mehrzahl der exotischen Hölzer (insbesondere Iroko, Merbau, Ipe Teakholz) und einige europäische fettige Hölzer (wie z.B. Olivenholz) haben die besondere Eigenschaft, die gute Trocknung des Öles beeinflussen zu können. Dadurch bedingt ist eine Trocknungsverzögerung oder sogar eine Oberflächenstrukturstörung möglich.
- PRIM'ÖL isoliert die Fasern der Hölzer und geht eine Symbiose ein mit dem Öl, das danach angewendet wird. Es "blockiert" die Poren des Holzes nicht, sondern optimiert die Imprägnierung und den Schutz vor Staub und Feuchtigkeit.
- PRIM'ÖL wird auf den bekannt "schwierigen" Hölzern und Parketten empfohlen sowie auf schiffsdeckartigen Parkettböden.
- PRIM'ÖL kann vor den BLANCHON-Ölen angewendet werden (SOLID'OIL™ und HARTWACHSÖL).
- Schnelle Trocknung.
- Farblose Optik: PRIM' ÖL ist nach der Anwendung des Öles nicht mehr sichtbar.
- PRIM'ÖL kann nur vor dem Ölen von Parkettböden, Holzpflaster oder Hochkantlamellen im Innenbereich angewendet werden (nicht im Außenbereich einsetzbar).
- Verkaufseinheit: 6 x 1L  
2 x 2,5L

### VORBEREITUNG DES PARKETTBODENS

- Auf dem neuen oder alten Parkettboden muss zuerst ein Grundschliff vorgenommen werden (Körnung 24-36). Danach erfolgt ein zusätzlicher Schliff (Körnung 50-60). Anschließend wird der Parkettboden mit HOLZKITTLÖSUNG ausgekittet, und als letztes erfolgt ein Feinschliff (Körnung 100-120).
- Der Parkettboden muss völlig sauber und trocken (die Feuchtigkeit darf max. 10% betragen) und muss ebenso frei von Wachsspuren oder anderen Verschmutzungen sein.

### Schädlingsbekämpfungsmittel

- Es sind nur Produkte, die von BLANCHON geprüft sind, anzuwenden.

### Holzbeize

- Das Parkett kann mit HOLZBEIZE BLANCHON, AQUATEINTE® 2K oder ANTIK-VEREDELER gebeizt werden.
- Bei Anwendung von hellen Beiz-Tönen, ist auf das "Anfeuern" des Holzes durch die Grundierung zu achten (gleichzeitig Veränderung des Beiz-Tons!).
- Nur mit einer Rolle auftragen.

### VERARBEITUNG UND ANWENDUNG

- Vor Gebrauch den Kanister gut schütteln.
- PRIM'ÖL sollte nicht verdünnt werden.

### Anwendung

- PRIM'ÖL sollte nicht bei sehr kaltem oder feuchtem Wetter angewendet werden.
- PRIM'ÖL wird mit einer kurzhaarigen Rolle (M01) 1x aufgetragen. Von einem Überarbeiten und Spachteln wird abgeraten (sehr schnelle Trocknung).
- PRIM'ÖL wird in einer Schicht aufgetragen. Diese ist in ca. 45 Minuten trocken. Ein leichter Zwischenschliff kann eventuell danach durchgeführt werden (Tellerschleifmaschine mit feinem Gitter).
- PRIM'ÖL kann danach mit dem ausgewählten Öl überdeckt werden.
- Pflanzen, Aquarien und Haustiere müssen vor den beim Auftragen entstehenden Gerüchen geschützt werden.

### Reinigung der Arbeitsgeräte

- Die Arbeitsgeräte sofort nach dem Gebrauch mit der FD Verdünner reinigen. Rückstände dürfen nicht in den Abfluß entsorgt werden.

# Prim'Öl

**B860** SPEZIAL-GRUNDIERUNG ZUR VORBEREITUNG VON EXOTISCHEN HÖLZERN VOR DEM ÖLEN

## TROCKNUNG, AUSHÄRTUNG UND NUTZUNG

- Trocknung staubfrei: Ca. 10 Minuten.
- Weiterverarbeitung nach ca. 45 Minuten je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit.

## VERBRAUCH

- Ca. 8-10 qm pro Liter und Schicht.

## LAGERUNG

- Nach Gebrauch den Behälter sorgfältig verschließen.
- Lagerung des Produkts in trockenen, kühlen und gut belüfteten Räumen.
- PRIM'ÖL ist entflammbar.
- Vor Hitze schützen.
- Bei Anwendung nicht rauchen.
- Nicht frostempfindlich.

## TECHNISCHE DATEN

ZWECKBESTIMMUNG	Grundierung für Parkettböden
HARZTYP	Synthetisch
KLASSIFIZIERUNG AFNOR	Familie 1, Klasse 5b/7
DICHTE	0,89 ( bei 20° C, nach NFT 30020)
VORGESCHRIEBENE INFORMATIONEN	Bitte dem entsprechenden EG - Sicherheitsdatenblatt entnehmen. Dieses Blatt können Sie bei uns anfordern oder auf unserer Internetseite, <a href="http://www.blumor.de">www.blumor.de</a> , in der Rubrik EG - Sicherheitsdatenblätter, ansehen.
VISKOSITÄT	160 Zentipoise (BROOKFIELD T2)
SCHLEIF- UND ÜBERSTREICHBARKEIT	Ca. 45 Minuten je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit
HAFTFESTIGKEIT	Sehr gut auf vorbereitetem Parkettboden

Gültig ab: 02.02.2009.

Die obengenannten Verarbeitungshinweise sind als unverbindliche Empfehlungen zu beachten.

Sie basieren auf unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis und sollen die Arbeit des Verwenders erleichtern und fördern.

Wegen der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in der Praxis, können aus diesen Empfehlungen keinerlei Gewährleistung und Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren alle vorher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit.