

# Stairs

## B38/B39



### EIGENSCHAFTEN

Trocknet sehr schnell



Zweikomponentige  
Polyurethanharze



Sehr hohe  
Abriebfestigkeit



Sehr gute Füllkraft



Rutschhemmend

### ZWECKBESTIMMUNG

Für alle Holzarten  
(europäisch und  
exotisch)



Verarbeitung in 2  
Schichten

### VERWENDUNGSZWECK UND BESCHREIBUNG

- STAIRS ist eine zweikomponentige Polyurethan-Treppenversiegelung.
- STAIRS ist dank seiner hohen Füllkraft und kurzen Trocknung geeignet für eine 2-schichtige Versiegelung von Holztreppen.
- STAIRS ermöglicht eine Versiegelung auf allen Holzarten.
- STAIRS gibt es in Ausführung seidenglanz.
- Verkaufseinheit: Lack und Härter, je: 5L und 1L.

### VORBEREITUNG DER FLÄCHE

- Die Treppe muss völlig sauber und trocken (die Feuchtigkeit darf max.10% betragen) und muss ebenso frei von Wachsspuren oder anderen Verschmutzungen sein.

#### Schädlingsbekämpfungsmittel

- Es sind nur Produkte, die von BLANCHON geprüft sind, anzuwenden.

#### Holzbeize

- Die Treppe kann mit HOLZBEIZE BLANCHON oder ANTIK-VEREDELER gebeizt werden. Bei Anwendung von HOLZBEIZE BLANCHON oder ANTIK-VEREDELER müssen diese vor der Versiegelung mit STAIRS mit einer Schicht lösemittelhaltiger Grundierung fixiert werden. Bei Anwendung von hellen Beiztönen, ist auf das "Anfeuern" des Holzes durch die Grundierung zu achten (gleichzeitig Veränderung des Beiz-Tons!). Nur mit einer Rolle auftragen. Danach erfolgt eine Versiegelung in 2 Schichten mit einem Zwischenschliff vor der letzten Lackschicht.

### VERARBEITUNG

- Vor Gebrauch die Kanister gut schütteln.
- Die Komponenten A (Lack) und B (Härter) kurz vor dem Auftragen im Verhältnis 1:1 gut und homogen vermischen.
- Die Mischung kann bei normalen Bedingungen innerhalb von ca. 1 Stunde verwendet werden, wobei der Behälter immer wieder abgedeckt werden sollte.
- STAIRS wird ohne Verdünnung angewendet.

#### Anwendung

- Die Raumtemperatur im Bodenbereich sollte beim Anwenden zwischen 12°C und 25°C liegen.
- Die Luftfeuchtigkeit darf 85% nicht übersteigen, die Holzfeuchte sollte nicht mehr als 10% betragen.
- Nur in gut belüfteten Räumen verwenden. Pflanzen und Aquarien müssen aus den Bereichen, in denen das Produkt verarbeitet wird, entfernt werden.
- STAIRS wird mit einer Bürste oder einem Flächenstreicher satt aufgetragen.
- STAIRS darf nicht gespachtelt oder gerollt werden.
- STAIRS muss schnell und ohne Überarbeitung angewendet werden.
- STAIRS wird in 2 Schichten aufgetragen, jede Schicht ist innerhalb von 5 bis 10 Minuten staubfrei trocken und nach 1 bis 3 Stunden überdeckbar.
- Zwischen den Schichten 24 Stunden nicht überschreiten.
- Nach der ersten Schicht ist ein leichter Zwischenschliff sehr zu empfehlen.

#### Reinigung der Arbeitsgeräte

- Sofort nach dem Gebrauch die Arbeitsgeräte mit F.D.VERDÜNNER reinigen.
- Rückstände dürfen nicht in den Abfluss entsorgt werden.

# Stairs

B38/B39

## TROCKNUNG, AUSHÄRTUNG UND NUTZUNG

- Staubfrei: 5 bis 10 Minuten.
- Weiterverarbeitung (Anschleifen oder zusätzliche Schicht): 1 bis 3 Stunden unter normalen Bedingungen.
- Zwischen zwei Schichten darf die Trocknung 24 Stunden nicht überschreiten.
- Vorsichtig begehbar: Nach ca. 12 - 18 Stunden.
- Zur optimalen Trocknung für ausreichend Sauerstoffzufuhr sorgen (Fenster weit öffnen).
- Normale Beanspruchung: Nach ca. 24 Stunden.
- Endgültige Aushärtung: Ca. 8 Tage.
- Es ist darauf zu achten, dass in den ersten Tagen einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden (z.B. die Treppe nicht mit Folie abdecken und Teppich nicht vor Ablauf von 10 Tagen auslegen).

## VERBRAUCH

- 8-10 qm pro Liter und Schicht.

## LAGERUNG

- Nach Gebrauch den Behälter sorgfältig verschliessen.
- Das Produkt ist brennbar.
- Lagerung des Produktes in trockenen, kühlen und gut belüfteten Räumen, bei mindestens 5°C Raumtemperatur. Es muss von jeglicher Hitzequelle oder Entzündungsgefahr ferngehalten werden.
- In den Lagerräumen, bei der Anwendung oder bei jeglichem anderen Kontakt ist Rauchen verboten.
- Das Produkt ist nicht frostempfindlich.

## PFLEGE

- Detailangaben zum speziell abgestimmten BLANCHON-Pflegesystem finden Sie in unserer separaten "Pflegeanweisung für versiegelte Böden" (Download unter [www.blumor.de](http://www.blumor.de)).

## RENOVIERUNG

- Vor jeder Renovierung einer alten Versiegelung mit STAIRS, muss das Holz vollständig abgeschliffen werden (s. Abschnitt VORBEREITUNG DER FLÄCHE).

### TECHNISCHE DATEN

ZWECKBESTIMMUNG	Versiegelung für Treppen
HARZTYP	Polyurethanharze
KLASSIFIZIERUNG AFNOR	Familie 1, Klasse 6a
DICHTE	0.97 ( bei 20°C, nach NFT 30020)
VORGESCHRIEBENE INFORMATIONEN	Bitte dem entsprechenden EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen. Dieses Blatt können Sie bei uns anfordern oder auf unserer Internetseite <a href="http://www.blumor.de">www.blumor.de</a> , in der Rubrik EG-Sicherheitsdatenblätter, ansehen.
MISCHUNG	1L Lack auf 1L Härter
AUFBEWAHRUNG DER MISCHUNG	Ca. 1 Stunde in abgedecktem Behälter
FLUIDITÄT	55 bis 65 Sekunden. (nach NFT 30014 CA Nr. 4 bei 20°C)
WEITERVERARBEITUNG	1 bis 3 Stunden, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit
HAFTFESTIGKEIT	Hervorragend
ABRIEBFESTIGKEIT (Taber)	Gewichtsverlust 35 mg, Schleifstein CS 10, 1000 Umdrehungen, 1 kg
STOSSFESTIGKEIT	50 cm (Dorn 400 gr. nach NFT 30039)
KRATZFESTIGKEIT	Stift 7H
CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT	Pflanzliches Öl, Aceton, Alkohol 40°, Wasser, Kaffee, Tee, Tinte: keine Beeinträchtigung (Test nach 20 Tagen Trocknung, nach NFT 30053). Salmiakhaltige Produkte vermeiden!

Gültig ab: 02.02.2009.

Die obengenannten Verarbeitungshinweise sind als unverbindliche Empfehlungen zu beachten.

Sie basieren auf unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis und sollen die Arbeit des Verwenders erleichtern und fördern.

Wegen der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in der Praxis, können aus diesen Empfehlungen keinerlei Gewährleistung und

Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren alle vorher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit.

BLUMOR LACKE GmbH  
Kossmannstraße 19, D-66119 Saarbrücken  
Tel.: 0681/ 8579 404, Fax: 0681/ 8579 405  
[www.blumor.de](http://www.blumor.de)



Für Handwerker, die Wert auf Qualität legen