

# Thixo- Markierungsfarbe

## B67/B68



### EIGENSCHAFTEN

Sehr gute Haftung



Sehr hohe  
Abriebfestigkeit



Leichte Anwendung

### EINSATZBEREICHE

Für Markierung von  
Spielfeldern



Anwendbar auf  
Farben und  
Parkettlacken

### VERWENDUNGSZWECK UND BESCHREIBUNG

- THIXO-MARKIERUNGSFARBE wurde speziell für Handwerker hergestellt, die hohe Ansprüche an eine leichte Verarbeitung von Markierungsfarben stellen.
- THIXO-MARKIERUNGSFARBE wurde entwickelt, um das Problem des Eindringens der Farbe unter die Klebebänder zu verhindern.
- Die Viskosität der THIXO-MARKIERUNGSFARBE ist so eingestellt, dass eine einfache Anwendung möglich ist, da die gelartige Konsistenz ein Eindringen der Farbe unter das Klebeband ausschliesst.
- Seine hochwertige Abriebfestigkeit (Polyurethanharze) ermöglicht das Auftragen der THIXO-MARKIERUNGSFARBE auf Parkettlacken und Farben für Sportböden.
- THIXO-MARKIERUNGSFARBE ist erhältlich in 5 Farbtönen: Weiss, gelb, blau, schwarz und rot.
- Verkaufseinheit: 1kg vordosiert (Farbe 0.8kg + Härter 0.2kg).

### VORBEREITUNG DER FLÄCHE

- Die Anwendung erfolgt in 1 oder 2 Schichten auf einen versiegelten Boden, der völlig sauber, trocken und ebenso frei von Wachsspuren oder anderen Verschmutzungen sein muss.
- Ein neu versiegelter Parkettboden sollte mindestens 24 Stunden trocknen, bevor THIXO-MARKIERUNGSFARBE aufgetragen wird.
- Die Klebebänder auf den Boden aufbringen und anschliessend mit einer Malerrolle das Klebeband dem Boden anpassen.
- Auf dem Parkettlack die zu markierenden Flächen anschleifen (Körnung 100), danach sorgfältig den Schleifstaub aufsaugen.
- Anschliessend die Stellen mit einem durch FD VERDÜNNER imprägnierten Lappen säubern.
- Nach ca. 15 Minuten kann die THIXO-MARKIERUNGSFARBE aufgetragen werden.

### VERARBEITUNG UND ANWENDUNG

#### Mischung

- Die vordosierte Menge muss vollständig gemischt werden (Farbe 0.8kg + Härter 0.2kg).
- Den Härter vor Gebrauch gut schütteln und diesen danach sorgfältig mit der Farbe vermischen.
- **WICHTIG:** Die Mischung muss ca. 20 Minuten vor der Anwendung ruhen.
- Nicht Verdünnen.
- Mit einem Pinsel, einer Bürste oder mit einer Rolle auftragen.
- In den meisten Fällen wird die THIXO-MARKIERUNGSFARBE in einer Schicht aufgetragen.
- Nach dem Auftragen das Klebeband entfernen.

#### Reinigung der Arbeitsgeräte

- Sofort nach dem Gebrauch die Arbeitsgeräte mit FD VERDÜNNER reinigen.
- Rückstände dürfen nicht in den Abfluss entsorgt werden.

**Blanchon**

# Thixo-Markierungsfarbe

B67/B68

## TROCKNUNG, AUSHÄRTUNG UND NUTZUNG

- Staubfrei: Ca. 30 Minuten.
- Trocknung (oder zusätzliche Schicht): 1<sup>1/2</sup> bis 2<sup>1/2</sup> Stunden unter normalen Bedingungen.
- Zwischen zwei Schichten darf die Trocknung 24 Stunden nicht überschreiten.
- Vorsichtig begehbar: Nach ca.3 Tagen.
- Endgültige Aushärtung: 8 bis 10 Tage.
- Es ist darauf zu achten, dass in den ersten Tagen einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden (z.B. das Parkett nicht mit Folie abdecken und keine Sport-Matten auslegen).

## VERBRAUCH

- Tennis 3 Gebinde a 1kg weiss.
- Volleyball 3 Gebinde a 1Kg blau.
- Squash 3 Gebinde a 1Kg rot oder schwarz.
- Badminton 3 Gebinde a 1Kg rot oder schwarz.
- Handball 6 Gebinde a 1Kg gelb.
- Basketball 6 Gebinde a 1Kg rot.

Diese Angaben sind bestimmt für eine genormte Sporthalle mit einer Linienbreite von 50 mm.

## LAGERUNG

- Das Produkt ist brennbar.
- Lagerung des Produkts in trockenen, kühlen und gut belüfteten Räumen, bei mindestens 5°C Raumtemperatur. Es muss von jeglicher Hitzequelle oder Entzündungsgefahr ferngehalten werden.
- In den Lagerräumen, bei der Anwendung oder bei jeglichem anderen Kontakt ist Rauchen verboten.
- Das Produkt ist nicht frostempfindlich.

## TECHNISCHE DATEN

ZWECKBESTIMMUNG	Farbe für Markierung von Spielfeldern
HARZTYP	Polyurethan (thixotropisch)
KLASSIFIZIERUNG AFNOR	Familie 1, Klasse 6d
DICHTE	1.75 bis 1.95 [je nach Farbe] (bei 20°C, nach NFT 30020)
VORGESCHRIEBENE INFORMATIONEN	Bitte dem entsprechenden EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen. Dieses Blatt können Sie bei uns anfordern oder auf unserer Internetseite, <a href="http://www.blumor.de">www.blumor.de</a> , in der Rubrik EG-Sicherheitsdatenblätter, ansehen.
MISCHUNG	0.8Kg Farbe + 0.2Kg Härter (vordosierte Gebinde)
AUFBEWAHRUNG DER MISCHUNG	4 Stunden bei 20°C
VISKOSITÄT	4000 bis 7000 Zentipoise (je nach Farbe) (BROOKFIELD T6)
ABRIEBFESTIGKEIT (Taber)	Gewichtsverlust 45 bis 55 mg, Schleifstein CS 10, 1000 Umdrehungen, 1 kg
STOSSFESTIGKEIT	35 cm (Dorn 400 gr. nach NFT 30039)
KRATZFESTIGKEIT	Stift 5H
CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT	Pflanzliches Öl, Aceton, Alkohol 40°, Wasser, Kaffee, Tee, Tinte: Keine Beeinträchtigung (Test nach 20 Tagen Trocknung, nach NFT 30053). Salmiakhaltige Produkte vermeiden!

Gültig ab: 02.02.2009.

Die obengenannten Verarbeitungshinweise sind als unverbindliche Empfehlungen zu beachten.

Sie basieren auf unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis und sollen die Arbeit des Verwenders erleichtern und fördern.

Wegen der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in der Praxis, können aus diesen Empfehlungen keinerlei Gewährleistung und

Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren alle vorher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit.